

*Primaire*

*NOVAPRIM*



#### ***Présentation :***

**NOVAPRIM** est un primaire époxy bi composant qui s'applique après **préparation du support** (voir fiche se rapportant à la préparation du support).

Il s'applique facilement.

Son excellente adhérence permet de travailler sur de nombreux types de support (carrelages, anciennes peintures de sol...).

Sa formule est très résistante aux produits chimiques (alcools, acides, solvants, essence, sels, goudrons...) et à l'eau.

**NOVAPRIM** permet également d'améliorer l'étanchéité du support traité.

#### ***Domaines d'application :***

**NOVAPRIM** est un primaire époxy.

Il s'applique en 1 couche au pinceau ou au rouleau.

**Température d'application : minimum 15°C**

**Température du support : minimum 15°C**

#### ***Composition :***

**NOVAPRIM** se présente sous forme d'un kit prêt à l'emploi de 2 Kg ou de 8 Kg :

Mélanger 1 part de **NOVAPRIM BASE** avec une part de **NOVAPRIM DURCISSEUR** à l'agitateur à peinture pendant 2 minutes.

La consommation est estimée à environ 250 g/m<sup>2</sup>.

Nettoyage des outils à l'aide de **NOVAPRO DISOLVE**.

#### ***Stockage et conservation :***

Stocker dans leurs emballages d'origine, hermétiquement fermés, dans un lieu frais, ventilé et à l'abri de la chaleur, péremption de 12 mois (emballages non-ouverts).